

TILT - TARKETT INTERLOCKING TILES

TECHNISCHE DATEN

KLASSIFIZIERUNG	NORMEN	TILT
Belagsart	EN ISO 10582	Heterogener, elastischer Designbodenbelag mit ineinandergreifender Verbindung
CE-Zertifizierung	EN 14041	Ja
Benutzungsintensität	EN ISO 10874 (EN 685)	Geschäftsbereich: 34 Industrie: 43
TECHNISCHE DATEN	NORMEN	TILT
Weichmacher	-	Phthalatfrei
Gesamtstärke	EN ISO 24346 (EN 428)	5,0 mm
Nutzschichtdicke	EN ISO 24340 (EN 429)	0,70 mm
Oberflächenausrüstung (PUR)		Ja - TopCleanXP™
Flächengewicht	EN ISO 23997 (EN 430)	7400 g/m²
Bindemittelgehalt	ISO 10582	Typ I
Lieferform	EN ISO 24342 (EN 427)	
	Fliesen	91,44 x 91,44 cm (Granit) 3 Fliesen/Kar. (=2,51 m² - 20,10 kg) 45,72 x 45,72 cm (Beton) 10 Fliesen/Kar. (=2,09 m² - 16,70 kg)
LEISTUNGSMERKMALE	NORMEN	TILT
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999 (EN 434)	< 0,15 %
Schlüsselung nach Wärmeeinwirkung	ISO 23999 (EN 434)	≤ 2 mm
Brandverhalten	EN 13501-1	B _f -s1
Resteindruck	EN ISO 24343-1 (EN 433)	< 0,10 mm
Möbelfüße	ISO 16581 EN 424	Keine Beschädigung
Stuhlrollenbeanspruchung	ISO 4918 (EN 425)	Typ W (Norm EN 12529) - geeignet
Trittschallschutzverbesserungsmaß	EN ISO 717/2	ΔL _w = 6 dB
Warmwasser Fußbodenheizung	EN ISO 10456	0,05 m² K/W Geeignet - max. 27 °C
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 6
Chemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987 EN 423	nicht verändert (0)*
Rutschhemmklasse	DIN 51130 EN 13893	R9 μ ≥ 0,30 DS
Elektrostatische Eigenschaften	EN 1815 EN 1081	< 2 kV R1 > 10⁹ Ohm

* Bei kurzzeitiger Einwirkung von verdünnten Säuren, Ölen und Fetten, keine Veränderung der Materialeigenschaften.
Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik (08/16). Soweit einzelne Daten Beschaffenheitsmerkmale darstellen, können diese geändert werden, wenn die Produkteigenschaften verbessert werden bzw. gleich bleiben.
Hinweis: Verlege-, Reinigungs-, und Pflegehinweise von TARKETT sind zu beachten.

