

Aquarelle Wall HFS

Klassifizierung & Zertifizierung	Norm	Aquarelle Wall HFS
Belagsart	EN 233	Heterogener PVC-Wandbelag
CE Zertifizierung	EN 14041	Ja
Klassifizierung	EN 259	hohe Beanspruchung

Technische Merkmale	Norm	Aquarelle Wall HFS
Gesamtdicke	EN ISO 24346	0.92 mm
Dicke der Nutzschicht	EN ISO 24340	0.12 mm
Flächengewicht	EN ISO 23997	1500 g/m ²
Lieferform	EN ISO 24341 Bahnen (Rolle) Bordüren	ca. 35 lfd. m x 200 cm ca. 49 cm x 30 – 35 lfd.m

Leistungsmerkmale	Norm	Aquarelle Wall HFS
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	≤ 0.80 % (Längsseitig) ≤ 0.40 % (Breitseitig)
Brandverhalten	EN 13501-1	B-s2 d0
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 6
Nahtfestigkeit	EN 684	≥ 150N/50mm
Chemikalieneinwirkung	EN ISO 26987	gute Beständigkeit
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667	0.01 m ² K/W
Farben		32 + 2 Bordüren

Verlege-, Reinigungs- und Pflegehinweise von Tarkett sind zu beachten. Stand Februar 2014.

Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik. Soweit einzelne Daten Beschaffungsmerkmale darstellen, können diese geändert werden, wenn die Produkteigenschaften verbessert werden bzw. gleich bleiben.

Aquarelle Wall HFS	Schweiß- schnur – Nr.	NCS	LRV – Nr.	Aquarelle Wall HFS	Schweiß- schnur – Nr.	NCS	LRV – Nr.	Aquarelle Wall HFS	Schweiß- schnur – Nr.	NCS	LRV – Nr.
3942 027	24806 013	S 0510-Y50R	67.1 %	3942 044	24806 006	S 7000N	9.7 %	3942 055	24806 023	S 2010-Y10R	49.7 %
3942 031	24806 014	S 1005-Y50R	66.3 %	3942 045	24806 007	S 3060-B20G	14.2 %	3942 056	24806 024	S 0550-Y20R	55.7 %
3942 033	24806 015	S 1000-N	68.7 %	3942 046	24806 005	S 4050-R90B	9.1 %	3942 057	24806 025	S 2020-R80B	42.2 %
3942 034	24806 016	S 0500-N	71.3 %	3942 047	24806 010	S 1040-G60Y	50.4 %	3942 058	24806 026	S 0500-N	68.5 %
3942 037	24806 017	S 0300-N	80.3 %	3942 048	24806 011	S 1070-Y50R	31.3 %	3942 059	24806 027	S 2005-Y20R	39.5 %
3942 038	24806 001	S 1515-Y30R	50.2 %	3942 049	24806 012	S 2570-Y80R	8.8 %	3942 060	24806 028	S 4005-Y20R	19.1 %
3942 039	24806 007	S 7020-Y60R	4.2 %	3942 050	24806 018	S 1500-N	55.3 %	3942 061	24806 029	S 5005-Y50R	24.9 %
3942 040	24806 009	S 0603-Y20R	73.8 %	3942 051	24806 019	S 3502-B	34.1 %	3942 062	24806 030	S 1060-G60Y	44.1 %
3942 041	24806 002	S 2005-Y50R	47.5 %	3942 052	24806 020	S 2002-Y	47.7 %	3942 063	24806 031	S 1050-Y20R	46.8 %
3942 042	24806 004	S 6005-Y50R	12.8 %	3942 053	24806 021	S 3502-Y	30.1 %	3942 064	24806 032	S 3040-R60B	23.4 %
3942 043	24806 003	S 3500N	28.4 %	3942 054	24806 022	S 1510-Y10R	55.8 %				



THE ULTIMATE
FLOORING EXPERIENCE

Tarkett Holding GmbH, Nachtweideweg 1-7, D-67227 Frankenthal
Telefon: 06233 / 81-0 Fax: 06233 / 81-1688
www.tarkett.de