

SPECYFIKACJA ACOUSTIX GALLERY FX PUR

	Grubość	EN 649	3,5 mm
	Warstwa użytkowa	EN 649	0,5 mm
	Rozmiar: rulon	EN 649	2mx20m=40 m2
	Waga całkowita:	EN 649	2550 g/m2
Klasyfikacja zastosowań			
		EN 649	23/34/42
	Reakcja na ogień	EN 13501-1	Bfl-s1
	Antypoślizgowość	EN 13893 DIN 51130	klasa DS (stan suchy) R10
	Klasa ścieralności	EN 649	Grupa T
	Nacisk punktowy	EN 433	< 0,2 mm
	Odporność na światło	ISO 105-B02 metoda 3	≥ 6
	Stabilność wymiarów	EN 434	<0,40%
	Ogrzewanie podłogowe	ISO 8302	0,0525 m2 K/W
	Akustyka	EN 140-8 EN ISO 10140-3	≥ 19 dB ≥ 19 dB
	Właściwości elektrostatyczne	EN 1815	≤ 2kV