ESD

# POLYFLOR FINESSE SD

- Odporna homogeniczna wykładzina obiektowa w rulonie
- Właściwości rozpraszające ładunki elektrostatyczne

## SPECYFIKACJA

| 2.0mm<br>0.080in | 2m x 20m = 40m²<br>6ft 6in x 65ft = 47sq yds | 608 x 608mm = 5.17m²<br>23.9in x 23.9in = 6.2sq yds | 3030g/m²<br>5.6lbs/sq yd |
|---|---|---|---|

**EN 649**
**ASTM F1913**
**ASTM F 1700**

34 43

### TRUDNOPALNOŚĆ
**EN 13501- 1** Klasa Bfl- S1
**EN ISO 9239-1** ≥ 8kw/m²
**EN ISO 11925-2** Pozytywny
**ASTM E648** Klasa 1
**ASTM E662** < 450

### ANTYELEKTROSTATYCZNOŚĆ
**EN 1081** $R_1/R_2$ < $10^9$ ohm
**ESD S 7.1** 1x$10^6$ – 1x $10^9$ ohm
**BS IEC 61340-4-12003** $R_G$ 1x$10^6$- 1x$10^9$ ohm

### ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ
**EN 13893** Klasa DS
**AS/NZS 4586 R9**

### KLASA ŚCIERALNOŚCI
**EN 649** grupa P

### ANTYELEKTROSTATYCZNOŚĆ
**EN 1815** < 2kv

### BAKTERIOSTAT
Niezależne badania dowiodły, że zapobiega rozwojowi gronkowca złocistego. Jednakże dla zachowania właściwej higieny najważniejsze jest prawidłowe czyszczenie.

### ZASTOSOWANIE
Produkty rozpraszające ładunki elektrostatyczne Polyflor są odpowiednie do zastosowań, w których wymagane jest, aby były one pod kontrolą, np. w placówkach telekomunikacyjnych, pomieszczeniach z komputerami oraz w placówkach opieki zdrowotnej, takich jak gabinety USG i rentgenowskie oraz sale operacyjne. Mogą być również stosowane w zakładach elektronicznych.

Aby otrzymać więcej informacji na temat montażu, odpowiednich klejów, utrzymania czystości, zastosowań oraz odporności chemicznej, prosimy o kontakt z Polyflor Polska.

Aplikacje paneli dostępu muszą być montowane zgodnie z odpowiednimi instrukcjami, aby zapewnić właściwe parametry użytkowe spełniające określone wymagania elektrostatyczne. Aby otrzymać więcej informacji na ten temat prosimy o kontakt z Polyflor.

**POLFLOR SP. Z O.O. UL. SMOLNA 13A/U3, 61-008 POZNAŃ TEL. 061 820 3155, FAX 061 820 3135, E-MAIL:** POLFLOR@POLFLOR.COM.PL WWW.POLFLOR.COM.PL

**POLYFLOR LTD.** PO BOX 3 RADCLIFFE NEW ROAD WHITEFIELD MANCHESTER M45 7NR UK
**TEL:**+44 (0)1617671111 **UK SALES DIRECT:**+44 (0)1617671122 **UK FAX:**+44 (0)1617671128
**EXPORT FAX:** +44 (0)161 767 11 66 **E-MAIL:** INFO@POLYFLOR.COM **WWW.POLYFLOR.COM**
UK SAMPLE REQUESTS: +44 (0)161 767 2551

James Halstead FLOORING

2006

POLYFLOR
ESD

FINESSE SD

SPECYFIKACJA PRODUKTU

CE
05
EN 14041:2004
EN 649

POLYFLOR
COVERING THE WORLD

ESD

POLYFLOR
COVERING THE WORLD