

OPIS

Całkowita grubość	EN ISO 24346 (EN 428)	mm	2,00
Waga	EN ISO 23997 (EN 430)	g/m ²	3100
Szerokość arkusza	EN ISO 24341 (EN 426)	cm	200
Długość arkusza	EN ISO 24341 (EN 426)	lm	20
Wielkość płytki	EN ISO 24342 (EN 427)	mm	608*608
Liczba płytek w opakowaniu	-	-	20

KLASYFIKACJA

Norma/Specyfikacja produktu		-	EN ISO 10581 (EN 649)
Klasyfikacja europejska	EN ISO 10874 (EN 685)	kl.	34 - 43
Klasa ogniotrwałości	EN 13501-1	kl.	Bfl-s1
Opór elektryczny (1)	EN 1081	Ω	10 ⁶ ≤ Rt ≤ 10 ⁸
Antyelektrostatyczność	EN 1815	kV	< 2
Antypoślizgowość na mokro	DIN 51130	Klasa	R9

WYDAJNOŚĆ

Odporność na ścieranie	EN 660,2	mm ³	≤ 4,0
Grupa ścieralności	NF 189	Grupa	P
Typ zawartości spoiwa	EN ISO 10581	opak.	II
Stabilność wymiarowa	EN ISO 23999 (EN 434)	%	rolka ≤ 0,40 płytki < 0,25
Wgniecenie resztkowe	EN ISO 24343-1 (EN 433)	mm	~ 0,02
Próba odporności na kółka (typu W)	ISO 4918 (EN 425)	-	poprawnie
Przewodność termiczna	EN ISO 10456 (EN 12524)	W/(m.K)	0,25
Odporność barw na światło	EN 20 105 - B02	st.	≥ 6
Zabezpieczenie powierzchniowe	-	-	Evercare™
Odporność chemiczna	EN ISO 26987 (EN 423)	-	poprawnie

ŚRODOWISKO/JAKOŚĆ POWIETRZA W POMIESZCZENIU

Całkowita emisja VOC po 28 dniach	ISO 16000-6	µg/m ³	< 10
Poświadczenie	-	-	Floorscore®

MARQUAGE CE

	EN 14041	-	
		-	

(1) Pomiar przed montażem