

OMNISPORT EXCEL

DANE TECHNICZNE	NORMA	OMNISPORT EXCEL
KLASYFIKACJA		
Typ pokrycia podłogowego	EN 14904	Heterogeniczne sportowe pokrycie podłogowe
Deklaracja właściwości użytkowych	EN 14904	0120-041-DoP-2013-04
WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE		
Grubość całkowita	EN 24346 (EN 428)	8.3 mm
Waga całkowita	ISO 23997 (EN 430)	6095 g/m ²
Szerokość	ISO 24341 (EN 426)	2 m
Długość	ISO 2434 (EN 426)	20.5 m
WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS UŻYTKOWANIA		
Amortyzacja uderzenia 	Średnia wartość zmierzona	P1
	EN 14808 wymagania	≥ 25%
Tarcie 	Średnia wartość zmierzona	Zgodne
	EN 13036-4 wymagania	80-110
Odkształcenie pionowe 	Średnia wartość zmierzona	P1
	EN 14809 wymagania	≤ 2 mm
WYMAGANIA TECHNICZNE		
Odbicie pionowe piłki 	Średnia wartość zmierzona	Zgodne
	EN 12235 wymagania	≥ 90%
Reakcja na ogień	EN 13501-1	C _{fl} s1*/**
Odporność na ścieranie 	EN ISO 5470-1	≤ 1g
Odporność na wgniecenia 	Średnia wartość zmierzona	≤ 0.15 mm
	EN 1516 wymagania	≤ 0.50 mm
Odporność na obciążenia toczne 	Średnia wartość zmierzona	Zgodne
	EN 1569 wymagania	≤ 0.5 mm
Poprawa akustyki	NFS 31-074	KlasaA ≤ 65dB
Opór cieplny	EN ISO 10456	0.12 m ² K/W
WŁAŚCIWOŚCI ŚRODOWISKOWE		
Całkowita emisja LZO	ISO 16000-9	≤ 10 µg/m ³ (po 28 dniach)
Kolory		
Uni: 16 / Drewno: 8		

Powyższe informacje mogą ulec zmianie na skutek modyfikacji produktu. (12/18).

*Instalacja klejona **Instalacja Greenlay

Należy przestrzegać instrukcji firmy Tarkett dotyczącej instalacji, czyszczenia oraz konserwacji. Skontaktuj się z firmą Tarkett pod adresem podanym w niniejszej instrukcji.

