


Lumaflex Duo Linospport Classic



Opis

Kombinowana elastyczna podłoga sportowa do użytku wewnętrznego

Na odształcenie powierzchniowe podłogi składa się :

Film polietylenowy

Homogeniczna jednorodna wykładzina Linospport XF 4

mm na podłożu z tkaniny jutowej

Pianka PU Tarfoam 1500

Zatraskawce panele ze sklejki o grubości 18 mm w celu zwiększenia amortyzacji wstrząsów (płyty 295 x 2430 mm)

Instalacja

Linospport Classic klejony na Lumaflex Duo, cały system

montowany na pływająco

[Przewodnik dot. pielęgnacji i instalacji:](#) na życzenie

[Wymiary \(EN426/EN427\)](#)



2 ml



28 ml

Pakowanie:

Lumaflex Duo: 3 płyty/paczka, 45 paczek/paleta

Tarfoam 1500: dostarczana w rolkach, 51,75 m2/paleta

Tarfilm:rolki 159 m2

Listwy przyścienne: 6 listew/paczka (15mb)(na

zamówienie)

Pokrywa podłogowa:szt. (na zamówienie)

[Grubość całkowita \(EN 428\):](#)

37 mm (± 3 mm)

[Waga całkowita \(EN 430\):](#)



18,78 kg/m² (± 500g)

Właściwości	Normy	Lumaflex Duo Linosport XF		
Właściwości sportowe				
Współczynnik tarcia	EN 13036-4	97		
Amortyzacja uderzeń	EN 14808	48%		
Deformacja pionowa	EN 14809	2,1 mm		
Pionowe odbicie piłki	EN 12235	97,00%		
Odbicie zwierciadlane i połysk	EN 13747	3,00%		
Klasyfikacja				
Ognioodporność	EN 13501-1	Cfl-S1		
Emisja formaldehydu	EN 717-1	E1		
	EN 717-2			
Zawartość pentachlorofenolu	EN 12673	brak		
Właściwości techniczne				
Odporność na ścieranie	EN ISO 5470-1	0,48 g		
Odporność na wgniecenia	EN 1516	0,40mm		
Odporność na przypalenie papierosem	EN1399	Odporna		
Odporność na obciążenia toczne	EN 1569	≤0,50 mm		
		Brak uszkodzeń		
Odporność na nacisk	EN 1518	Brak uszkodzeń		
Cechy szczególne				
Ochrona powierzchni	Wykończenie X-treme Xf, PU resine utwardzane UV			
				
				
				
				
10 kolorów dostępnych w ofercie		Light Green		Sky Blue
		Beige		Grey Blue
		Yellow		Navy Blue
		Carmine Red		Orange
		Dark Blue		Grass



Kompatybilny z: podłożem betonowym; asfaltem układanym na gorąco, wylewką asfaltową, wylewką anhydrytową, jakiegokolwiek nierówności podłoża muszą zostać skorygowane przed instalacją (max nierówności to 6mm na 3 metrowej łacie). .
Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji specyfikacji z uwzględnieniem obowiązujących standardów.

	EN 14904 : 2006 Indoor sport flooring with area deformation. Linoleum 4 mm above a wood sub construction and foam.					Tarkett France 2 rue de l'Égalité, 92746 NANTERRE CEDEX FRANCE			

Tarkett France - 2, rue de l'Égalité - 92746 Nanterre cedex - TÉL. +33(0)1 41 20 40 40 - FAX +33(0)1 41 20 47 05 - info@tarkett.com
S.A.S au capital de 30800000 euros - RCS Nanterre 410 081640
www.tarkett-sports.com



THE ULTIMATE
SURFACE EXPERIENCE