

OPIS

Grubość całkowita	EN ISO 24346 (EN 428)	mm	3,20
Grubość warstwy ścieralnej	EN ISO 24340 (EN 429)	mm	0,85
Waga	EN ISO 23997 (EN 430)	g/m ²	2960
Szerokość arkusza	EN ISO 24341 (EN 426)	cm	200
Długość arkusza	EN ISO 24341 (EN 426)	lm	20

KLASYFIKACJA

Norma / specyfikacja produktu	-	-	EN 651
Klasyfikacja europejska	EN ISO 10874 (EN 685)	klasa	34 - 42
Reakcja na ogień	EN 13501-1	klasa	Bfl-s1
Antyelektrostatyczność	EN 1815	kV	< 2
Antypoślizgowość na mokro: próba pochylni z olejem	DIN 51 130	klasa	R10

CHARAKTERYSTYKA UŻYTKOWA

Odporność na ścieranie	EN 660-2	mm ³	≤ 2
Grupa ścieralności	NF 189	grupa	T
Stabilność wymiarowa	EN ISO 23999 (EN 434)	%	≤ 0,40
Wgniecenie reszkowe	EN ISO 24343-1 (EN 433)	mm	≤ 0,20
Izolacyjność akustyczna	EN ISO 717-2	dB	16
Próba odporności na kółka (typu W)	ISO 4918 (EN 425)	-	OK
Przewodność cieplna	EN ISO 10456 (EN 12524)	W/(m.K)	0,25
Odporność barw na światło	EN 20 105 - B02	st.	≥ 6
Zabezpieczenie powierzchniowe	-	-	SparClean®
Odporność chemiczna	EN ISO 26987 (EN 423)	-	OK
Oddziaływanie na drobnoustroje (MRSA) (1)	ISO 22196	-	> 99% Hamuje rozwój

SRODOWISKO / JAKOŚĆ POWIETRZA W POMIESZCZENIU

Całkowita emisja LZO po 28 dniach	ISO 16000-6	µg/m ³	< 100
Certyfikacja	-	-	Floorscore®

ZNAK CE

	EN 14041	-	  
		-	

(1) Zastosowanie skutecznej metody czyszczenia najlepiej chroni przed infekcjami