

OPIS

Grubość całkowita	EN 428	mm	3,35
	ASTM F386-02	(cali)	0,13
Grubość warstwy ścieralnej	EN 429	mm	0,85
	ASTM F410-02	(cali)	0,03
Waga	EN 430	g/m ²	3100
Szerokość rolki	EN 426	cm	101
	-	stopy - cale	-
Długość rolki	EN 426	lm	20
	-	stopy - cale	66'
Pokrycie/rolka	-	stopy kwadratowe	0
	-	m ²	0

KLASYFIKACJA

Norma / specyfikacja produktu	-	-	EN 651
	ASTM F1303-04	-	-
Klasyfikacja europejska	EN 685	klasa	34 - 42
Reakcja na ogień	EN 13 501-1	klasa	Cfl-s1
	ASTM E648-08	klasa	
	CAN/ULC S102.2	-	-
Antyelektrostatyczność	EN 1815	kV	< 2
Antypoślizgowość na mokro: próba pochylni z olejem	DIN 51 130	klasa	R9

CHARAKTERYSTYKA UŻYTKOWA

Odporność na ścieranie	EN 660-2	mm ³	≤ 2,0
Grupa ścieralności	EN 651	-	T
Stabilność wymiarowa	EN 434	%	≤ 0,40
Wgniecenie reszkowe (krytyczne)	EN 433	mm	≤ 0,20
Wgniecenie reszkowe (pomiar)	-	mm	0,11
Izolacyjność akustyczna	EN ISO 717-2	dB	17
Próba odporności na kółka (typu W)	EN 425	-	OK
Przewodność cieplna	EN 12 524	W/(m.K)	0,25
Odporność barw na światło	EN 20 105 - B02	st.	≥ 6
Odporność chemiczna	EN 423	-	OK
Leczenie	-	-	Sanosol®
Zabezpieczenie powierzchniowe	-	-	
Całkowita emisja LZO po 28 dniach	ISO 16000-6	µg/m ³	< 100

ZNAK CE

	EN 14041	-	
		-	