



Opis

Homogeniczna wykładzina Linoleum na podkładzie jutowym
Skład: Olej lniany, mączka korkowa, żywice, pigmenty
Norma: ISO 24011 - EN 548



Klasyfikacja	Norma	Veneto xf ² 2 mm	Veneto xf ² - Style Emme xf ² - Style Elle xf ² - Veneto Essenza 2,5 mm	Veneto xf ² 3,2 mm	Veneto xf ² 3,2 mm	Veneto Sicuro xf ²	Silencio xf ²	Etrusco xf ²	Linoleum SD
Typ wykładziny	EN 686	Linoleum	Linoleum	Linoleum	Linoleum	Linoleum	Linoleum na podkładzie piankowym	Linoleum	Linoleum
Klasyfikacja EC	EN 14041	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
Klasyfikacja UPEC		U2SP2E1C2	U4P3E1/2C2	U4P3E1/2C2	U4P3E1/2C2	U4P3E1/2C2	U4P3E1/2C2	U4P3E1/2C2	U4P3E1/2C2
Klasy użytkowe	ISO 10874-EN685								
Obiekty	Mieszaniowe	23	23	23	23	23	23	23	23
	Komercyjne	32	34	34	34	33	34	34	34
	Przemysł lekki	41	42	42	42	41	42	42	42
Podstawowe charakterystyki									
Ochrona powierzchni		xf ²	xf ² (Essenza jest akrylowana)	xf ²	xf ²	xf ²	xf ²	xf ²	xf ²
Grubość całkowita	ISO 24346-EN428	2,0 mm	2,5 mm	3,2 mm	2,5 mm	3,8 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm
Waga całkowita	ISO 23997-EN430	ok.2400g/m ²	ok.3000 g/m ²	ok.3900 g/m ²	ok.3000 g/m ²	ok.3450g/m ²	ok.3000 g/m ²	ok.3000 g/m ²	ok.3000 g/m ²
Wgniecenie reszkowe	ISO 24343-1-EN433	ok.0,07mm	ok.0,08mm	ok.0,10mm	ok.0,08mm	≤ 0,20mm	ok.0,08mm	ok.0,08mm	ok.0,08mm
Elastyczność	ISO 24344-EN435 Metoda A	≤ 25mm Ø	≤ 30mm Ø	≤ 40mm Ø	≤ 30mm Ø	≤ 30mm Ø	≤ 30mm Ø	≤ 30mm Ø	≤ 30mm Ø
Forma dostawy	ISO 24341-EN426		30 x 2m		30 x 2m	27 x 2m	30 x 2m	30 x 2m	30 x 2m
Właściwości techniczne									
Ognioodporność	EN 13501-1	C _{fl} ≤1	C _{fl} ≤1	C _{fl} ≤1	C _{fl} ≤1	C _{fl} ≤1	C _{fl} ≤1	C _{fl} ≤1	C _{fl} ≤1
Redukcja dźwięków	ISO 140-8								
	EN ISO 717-2	≤ 4dB	≤ 6dB	≤ 6dB	≤ 6dB	≤ 18dB	≤ 5dB	≤ 6dB	≤ 6dB
Redukcja dźwięków z Elefano	ISO 140-8								
	EN ISO 717-2	14dB	14dB	14dB	14dB	nie dotyczy	14dB	nie dotyczy	nie dotyczy
Oporność na oziębienie korek krzeseł	ISO 4918-EN425	Odporna na działanie kółek biurowych - typ W (norma EN 12529)							
Elektrostatyczność	EN 1081	< 2kV	< 2kV	< 2kV	< 2kV	< 2kV	< 2kV	< 2kV	< 2kV
Właściwości elektrostatyczne	EN 1815	-	-	-	-	-	-	-	R ₁ ≤ 10 ⁹ Ω
		-	-	-	-	-	-	-	R ₂ ≤ 10 ⁸ Ω
	EDS -metoda zatwierdzenia 2472	-	-	-	-	-	-	-	1x10 ⁶ <R<1x10 ⁹ Ω
	EN/IEC 61340-4-1	-	-	-	-	-	-	-	R≤10 ⁸ Ω
Izolacja elektryczna	VDE 0100, część 600	-	-	-	-	-	-	-	Rj>5x10 ⁴ Ω
Antypoślizgowość	EN 13893	DS≥0.30	DS≥0.30	DS≥0.30	DS≥0.30	DS≥0.30	DS≥0.30	DS≥0.30	DS≥0.30
	DIN 51130	R9	R9	R9	R10	R9	R9	R9	R9
Oporność chemiczna	ISO 26987-EN423	Odporne na działanie rozcieńczonych kwasów, oleje, tłuszcze, alkoohole, acetonu i zasady							
Przewodzenie ciepłe możliwość instalacji na ogrzewaniu podłogowym	EN 12524	0.012m ² K/W	0.015m ² K/W	0.019m ² K/W	0.015m ² K/W	0.040m ² K/W	0.015m ² K/W	0.015m ² K/W	0.015m ² K/W
		Produkt odpowiedni do instalacji na ogrzewaniu podłogowym							
Trwałość kolorów	ISO 105-B02, Metoda3	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6
Bakteriostatyczność		Produkt naturalnie bakteriostatyczny							
Kolorystyka		20	72 (Veneto) - 29 (Essenza) - 15 (Style Emme)-11 (Style Elle)	20	29	112	14	2	

* Certyfikat C2C Gold odnosi się do Linoleum Veneto Essenza

CUSTOMS TARIFF : 48205000000001



■ WESTERN EUROPE: **Austria:** Tarkett Holding GmbH, Niederlassung Wien – Tel. +43 1 47 88 062 • **Belgium:** Tarkett France Belux – Tel. +32 36 35 98 80 • **Denmark:** Tarkett A/S – Tel. +45 43 90 60 11 • **Finland:** Tarkett Oy – Tel. +358 9 5406 5870 • **France:** Tarkett SAS – Tel. +33 1 43 20 42 49 • **Germany:** Tarkett Holding GmbH, Bereich Objekte – Tel. +49 42 33 830 • **Green:** Tarkett Monoprospekt Ltd – Tel. +32 20 45 05 340 • **Italy:** Tarkett S.p.A. – Tel. +39 054 7551 • **Luxembourg:** Tarkett C&S SA – Tel. +352 949 233 880 • **Netherlands:** Tarkett Holding GmbH, Vestigings Nederland – Tel. +31 76 57 80 760 • **Norway:** Tarkett AS – Tel. +47 32 20 92 00 • **Portugal:** Tarkett SA – Tel. +351 21 427 64 20 • **Spain:** Tarkett Floors S.L. – Tel. +34 91 318 00 35 • **Sweden:** Tarkett Sverige AB – Tel. +46 771 25 19 00 • **Switzerland:** Tarkett Holding GmbH, Bereich Objekte Schweiz – Tel. +41 043 233 79 24 • **Turkey:** Tarkett Akfen – Tel. +90 212 213 66 90 • **United Kingdom:** Tarkett Ltd – Tel. +44 (0) 1922 854 040 ■ **EASTERN EUROPE:** **Baltic Countries:** Tarkett Baltics – Tel. +370 77 262 220 • **Czech Republic:** Tarkett France SAS, org. slovakia – Tel. +420-271 001 602 • **Hungary:** Tarkett France SAS – Tel. +36 1 437 8100 • **Poland:** Tarkett Polska Sp. z o.o. – Tel. +48 22 636 31 68 • **Russian Federation:** ZAO Tarkett RUS – Tel. +7 495 775 3737 • **Slovakia:** Tarkett France SAS, org. slovakia – Tel. +421 248 291 317 • **South East Europe:** Tarkett Trade d.o.o. – Tel. +381 21 7567 649 (44) 569 12 21 • **Ukraine:** Tarkett UA – Tel. +38 (0) 44 569 12 21 ■ **ASIA AND OCEANIA:** **Australia:** Tarkett Australia Pty Ltd – Tel. +61 2 88 53 12 00 • **China:** Tarkett Floor Covering (Shanghai) Co. Ltd. – Tel. +86 (21) 60 95 48 38 ext 842 • **Hong Kong:** Tarkett Asia Pacific Ltd. – Tel. +852 2512 8735 • **India:** Tarkett France (India Branch) – Tel. +91 21 4302 4073 • **South East Asia:** Tarkett Asia Pacific Ltd. – Tel. +65 97 57 30 45 ■ **AFRICA:** **Tarkett International:** Tel. +33 1 43 20 43 01 ■ **MIDDLE EAST:** **Tarkett Middle East:** Tel. +961 1 51 3363/4 • **Israel:** Tarkett International: Tel. +33 1 43 20 43 01 ■ **NORTH AMERICA:** **USA:** Tarkett Inc. – Tel. +1 713 869 5811 / **Johannesburg:** – Tel. +1 440 543 8916 • **Canada:** Tarkett Inc. – Tel. +1 450 293 173 ■ **LATIN AMERICA:** **Brazil:** Tarkett Fadenac – Tel. +55 12 2954 7108 • **Other countries:** Tarkett America Latina – Tel. +55 11 3047 7200 • **Argentina:** • **Chile:** • **Uruguay:** Tarkett Latam Mercosur – Tel. 54 11 48 08 74 28 / 54 9 11 44 46 88 82 • **Colombia:** • **Panama:** • **Caribbean:** Tarkett Latam Andina – Tel. 57 1 759 5781 / 57 312 273 1566 • **Bolivia:** • **Ecuador:** • **Paraguay:** • **Peru:** Tarkett Latam Sur Oeste – Tel. 51 11 3047 7233 • **Mexico / Central America:** Tarkett Latam Mexico – Tel. 52 755 19 63 938 / 52 55 51 07 9524



www.tarkett.com