

ProtectWALL

KARTA TECHNICZNA

Gama produktów ProtectWALL, dostępna w 50 dekorach, to nowoczesne rozwiązanie ściennie, które jest przeznaczone do chronienia ściany przed uderzeniami i zadrapaniami w miejscach intensywnego użytkowania. Kolekcja w 100% wolna od ftalanów i o bardzo niskiej emisji LZO; mniej niż 10µg/m³. Gama obejmuje wersję 1.5mm i wersję 2CR dedykowaną do pomieszczeń sterylnych, o klasie czystości ISO Klasa 1 (EN 14644-1), oba z 10 letnią gwarancją

KARTA TECHNICZNA	NORMY	PROTECTWALL 1.5	PROTECTWALL 2 CR (Clean Room)
KLASYFIKACJA			
Klasyfikacja	EN 259-1 EN 14644-1	Pokrycie ściennie Intensywne użytkownaie - -	Pokrycie ściennie Intensywne użytkownaie ISO Klasa 1 GMP Klasa A
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA			
Grubość całkowita	EN ISO 24346	1.50 mm	2.00 mm
Waga całkowita	EN ISO 23997	2400 g/m ²	3000 g/m ²
Grubość warstwy użytkowej	EN ISO 24340	0.35 mm	0.55 mm
Forma dostawy	EN ISO 24341	20 mb x 200 cm (40m ²)	20 mb x 200 cm (40m ²)
WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE WYMAGANE DO ZNAKOWANIA CE (EN 15102)			
DWU	EN 15102	0132-0065-DoP-2016-07	0131-0051-DoP-2013-07
Reakcja na ogień	EN 13501-1	B-s2,d0 Klejone na dowolnym, nie metalowym podłożu klasy A1lub A2-s1,d0	B-s3,d0 Klejone na dowolnym, nie metalowym podłożu klasy A1lub A2-s1,d0
Właściwości elektrostatyczne	EN 1815	≤ 2 kV	≤ 2 kV
WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE			
Stabilność wymiarowa	ISO 23999 - EN 434	≤ 1% wzdłuż	≤ 1% wzdłuż
Zwijanie pod wpływem ciepła	ISO 23999 - EN 434	≤ 2 mm	≤ 2 mm
Odporność na światło	EN ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6
Odporność na uderzenia	EN 259-2	Odporny na uderzenia Brak widocznych pęknięć	Odporny na uderzenia Brak widocznych pęknięć
Odporność na zadrapania		Test sklerometru: Doskonały Brak widocznego zadrapania	Test sklerometru: Doskonały Brak widocznego zadrapania
Odporność na zmywanie i szcztokowanie	EN 12956	Super zmywalne i szcztokowalne	Super zmywalne i szcztokowalne
Odporność na smugi		Doskonały Brak widocznego śladu po czyszczeniu	Doskonały Brak widocznego śladu po czyszczeniu
Elastyczność	ISO 24344 - EN 435	Brak uszkodzeń, bak pęknięć	Brak uszkodzeń, bak pęknięć
Siła spoin	EN 684	> 250 N/50 mm	> 400 N/50 mm
Twardość w skali Shore A	ISO 868	92	94
Odporność na zabrudzenia	ISO 26987 - EN 423	Brak zmian(0)	Brak zmian(0)
Odporność chemiczna			
Cleanroom test	EN 14644-1	—	ISO Class 1 /GMP class A
Łatwość odkażania	ISO 8690	—	Dobra
WŁAŚCIWOŚCI ŚRODOWISKOWE			
Całkowita emisja LZO	ISO 16000-9	≤ 10 µg/m ³ (po 28 dniach)	≤ 10 µg/m ³ (po 28 dniach)
Kolory			
		45	5

Powyższe informacje podlegają modyfikacjom w celu dalszej poprawy. (01/18).

Zgodnie z rozporządzeniem EU N° 305/2011 dla znakowania CE, Deklaracja właściwości użytkowych jest dostępna na stronie: www.tarkett.com

Należy przestrzegać instrukcji Tarkett dotyczących instalacji, czyszczenia i konserwacji. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z przedstawicielem Tarkett.

CUSTOMS TARIFF : 4820 5000 00

