

## KAYAR

| Właściwości EN 1817                | Norma                    | Jednostka       | Wymagania                                             | Wartości średnie produktu |
|------------------------------------|--------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|
| Twardość                           | ISO 7619                 | shore A         | $\geq 75$                                             | $85 \pm 5$                |
| Wgniecenie resztkowe               | EN 433                   | mm              | $\leq 0,20$                                           | 0,08                      |
| Odporność na ścieranie             | ISO 4649 (met.A-5N)      | mm <sup>3</sup> | $\leq 250$                                            | 190                       |
| Stabilność wymiarów                | EN 434                   | %               | $\pm 0,40$ max                                        | $\pm 0,30$                |
| Elastyczność                       | EN 435 Met.A<br>(Ø20 mm) | -               | bez szczelin                                          | zachowana                 |
| Odporność na światło               | ISO 105-B02 Met.3        | wysokość        | $\geq 6$ skala niebieska<br>$\geq 3$ w skali szarości | zachowana                 |
| Odporność na niedopałki papierosów | EN 1399                  | stopień         | met. A $\geq 4$<br>met. B $\leq 3$                    | zachowana                 |

## Właściwości EN 14041

|                      |            |       |                  |        |
|----------------------|------------|-------|------------------|--------|
| Reakcja na ogień     | EN 13501-1 | klasa | -                | Bfl-s1 |
| Odporność na poślizg | EN 13893   | klasa | $\geq 0,30$ (DS) | DS.    |

## Inne właściwości

|                          |                  |                    |          |                    |
|--------------------------|------------------|--------------------|----------|--------------------|
| Odporność na plamy       | EN 423           | -                  | -        | odporna*           |
| Odporność na poślizg     | DIN 51130        | -                  | BGR 181  | $\geq 6$ (R9)      |
| Toksyczność dymu         | BS 6853, Ann B.2 | R                  | $\leq 5$ | zachowana          |
| Opór cieplny             | DIN 52612        | m <sup>2</sup> K/W | -        | 0,020              |
| Oporność elektryczna     | IEC 60093        | ohm                | -        | $> 10^{10}$        |
| Ładunki elektrostatyczne | EN 1815          | kV                 | -        | $\leq 2$ anistatic |
| Redukcja dźwięku         | ISO 140-8        | dB                 | -        | 9                  |
| Odporność na krzesła     | EN 425           | -                  | -        | odporna            |

Wykładzina posiada zatopione włókna kokosowe

\* w zależności od stężenia i czasu kontaktu do określonych środków prosimy przesłać zapytanie



**Manufactured by:**  
Artigo Spa  
Loc. Carpeneto  
17014 Cairo M.tte (SV), Italy

Lapi Srl Notified Body  
n° 0987  
**EN 14041**  
06  
0987-cpd-22

EN 1817 - Homogeneous and heterogeneous  
smooth rubber floor coverings





(bonded or loose)







**Classification EN 685:**





Artigo to kauczukowe wykładziny, które należy zainstalować zgodnie instrukcją montażu producenta.  
Regularny i skuteczny program czyszczenia ma zasadnicze znaczenie dla utrzymania wykładzin.  
Instrukcje montażu i czyszczenia dostępne są w dziale technicznym.  
Dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Przedstawiciel na terenie Polski: Polflor Sp. z o.o., ul. Smolna 13A/U3, 61-008 Poznań, tel. 61 8203155, fax.: 61-8203135,  
email: polflor@polflor.com.pl, www.polflor.com.pl