

# OMNISPORT TRAINING

| DANE TECHNICZNE                                                                                                    | NORMA                     | OMNISPORT TRAINING                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|
| <b>KLASYFIKACJA</b>                                                                                                |                           |                                              |
| Typ pokrycia podłogowego                                                                                           | EN 14041                  | Kompaktowe heterogeniczne pokrycie podłogowe |
| Deklaracja właściwości użytkowych                                                                                  | EN 14041                  | 0120-026-DoP-2013-04                         |
| <b>WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE</b>                                                                                      |                           |                                              |
| Grubość całkowita                                                                                                  | EN 24346 (EN 428)         | 5 mm                                         |
| Waga całkowita                                                                                                     | ISO 23997 (EN 430)        | 4080 g/m <sup>2</sup>                        |
| Szerokość                                                                                                          | ISO 24341 (EN 426)        | 2 m                                          |
| Długość                                                                                                            | ISO 2434 (EN 426)         | 20.5 m                                       |
| <b>WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS UŻYTKOWANIA</b>                                                                |                           |                                              |
| Amortyzacja uderzenia             | Średnia wartość zmierzona | ≥17%                                         |
|                                                                                                                    | EN 14808 wymagania        | -                                            |
| Tarcie                            | Średnia wartość zmierzona | Zgodne                                       |
|                                                                                                                    | EN 13036-4 wymagania      | 80-110                                       |
| Odkształcenie pionowe             | Średnia wartość zmierzona | ≤ 1 mm                                       |
|                                                                                                                    | EN 14809 wymagania        | ≤ 5 mm                                       |
| <b>WYMAGANIA TECHNICZNE</b>                                                                                        |                           |                                              |
| Odbicie pionowe piłki             | Średnia wartość zmierzona | Zgodne                                       |
|                                                                                                                    | EN 12235 wymagania        | ≥ 90%                                        |
| Reakcja na ogień                                                                                                   | EN 13501-1                | C <sub>fl</sub> s1*                          |
| Odporność na ścieranie          | EN ISO 5470-1             | ≤ 1g                                         |
| Odporność na wgniecenia         | Średnia wartość zmierzona | ≤ 0.16 mm                                    |
|                                                                                                                    | EN 1516 wymagania         | ≤ 0.50 mm                                    |
| Odporność na obciążenia toczne  | Średnia wartość zmierzona | -                                            |
|                                                                                                                    | EN 1569 wymagania         | -                                            |
| Poprawa akustyki                                                                                                   | NFS 31-074                | KlasaA ≤ 65dB                                |
| Opór cieplny                                                                                                       | EN ISO 10456              | 0.07 m <sup>2</sup> K/W                      |
| <b>WŁAŚCIWOŚCI ŚRODOWISKOWE</b>                                                                                    |                           |                                              |
| Całkowita emisja LZO                                                                                               | ISO 16000-9               | ≤ 10 µg/m <sup>3</sup> (po 28 dniach)        |
| <b>Kolory</b>                                                                                                      |                           |                                              |
| Uni: 16 / Drewno: 8                                                                                                |                           |                                              |

Powyższe informacje mogą ulec zmianie na skutek modyfikacji produktu. (12/18).

\*Instalacja klejona

Należy przestrzegać instrukcji firmy Tarkett dotyczącej instalacji, czyszczenia oraz konserwacji. Skontaktuj się z firmą Tarkett pod adresem podanym w niniejszej instrukcji.

